

Ficha técnica

Tarima dassoXTR®



Referencia: XD18-SG2-5TG-PSR/V

Dimensión: L1850*W137*T18 mm

Referencia: XD18-SUG2-5TG-PSS

Dimensión: L1850*W137*T18 mm

Referencia: XD20-SG2-5TG-PSR/V

Dimensión: L1850*W137*T20 mm

Referencia: XD20-SG1-5TG-PSR

Dimensión: L1850*W137*T20 mm

Referencia: XD20-MG2-5TG-PSR/V

Dimensión: L1850*W155*T20 mm

Referencia: XD20-WG2-5TG-PSR/V

Dimensión: L1850*W178*T20 mm

Descripción del producto

La tarima DassoXTR es maciza y de alta densidad. Está fabricada a partir de fibras de bambú comprimidas mediante un proceso de tratamiento térmico especial y patentado. Esto la convierte en uno de los materiales más resistentes, duros y duraderos del mercado, ideal para crear un espacio perfecto para el ocio y la relajación al aire libre.

Una característica única de DassoXTR es el machihembrado en la cabeza, que solo puede lograrse con materiales muy estables. Esto permite conectar un número ilimitado de tablas en su longitud. La forma simétrica especial de los lados ofrece la posibilidad de elegir entre una superficie ranurada o plana, y permite una rápida instalación con clips de acero inoxidable.

Al igual que cualquier especie de madera dura tropical sin tratar, DassoXTR adquirirá un tono grisáceo con el tiempo cuando se exponga a las condiciones exteriores creando un aspecto muy natural.

Especificación técnica del producto

Propiedades	Standard
Tolerancias	Longitud: ± 0.5 mm/Ancho: ± 0.2 mm/Espesor: ± 0.15 mm
Densidad	1.15 g/cm ³
Grado de humedad	10%-14%
Dureza	106.8N/mm ² (DIN EN 1534)
Resistencia al deslizamiento (plano)	23°- B(DIN 51097)
Resistencia al deslizamiento (ranurado)	25°- C(DIN 51097)
Reacción al fuego	Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)
Resistencia estática a la flexión	87N/mm ² (DIN EN 408)
Módulo de elasticidad	18400N/mm ² (DIN EN 408)
Coefficiente de expansión - longitud	0.1% (DIN EN 15534-1)
Coefficiente de expansión - ancho	0.6% (DIN EN 15534-1)
Coefficiente de absorción de agua	4.2% (DIN EN 15534-1)
Deformación	≤ 6 mm y cantidad inferior al 10%..
Efecto banana	≤ 1 mm/m a lo largo de los paneles
Nodos de bambú	Los nodos están separados su ancho ≤ 10 mm.
Diferencia de altura	≤ 0.5 mm
Resistencia a las termitas	DC M (EN117)
Durabilidad biológica	DC 1 (EN 350:2016)
Emisión de formaldehído	E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)

Almacenamiento

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).