

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El revestimiento DassoCTECH® está fabricado a partir de fibras de bambú comprimidas, lo que le confiere una alta densidad. Gracias al tratamiento CeramiX® de Dasso®, se destaca como uno de los materiales más resistentes, duros y duraderos en el mercado. Además, su clasificación de reacción al fuego de clase B-s1-d0, la convierte en una opción ideal para las exigencias arquitectónicas comerciales más estrictas.

Las lamas tienen un perfilado a lo largo para una instalación sencilla mediante clips de acero, y están equipadas con una ranura y una lengüeta en los extremos, lo que permite un ensamblaje preciso. Diseñado para resistir todas las condiciones exteriores, el color del CTECH® evolucionará naturalmente con el tiempo, al igual que las maderas tropicales.



ESPECIFICACIÓN

Dimensiones (mm)	Referencia	Superficie	Acabado	Perfil
1860x100x12	ES12-100G2-PSS	Lisa	Aceite WOCA	Doble hembra
1850x137x18	ES18-SSL-5TG-PSS		Aceite WOCA	Ship-lap
1850x137x18	ES18-SSL-5TG-PSS-SIK		Sikkens Savanna	Ship-lap
1850x137x18	ES18-SSL-5TG-PSS-SCO		Aceite WOCA Scotch/Sahara	Ship-lap
1829x178x18	ES18-WSL-5TG-PSS-L0		Aceite WOCA	Ship-lap

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

- Tolerancias Longitud: ±0.5 mm/Ancho: ±0.15 mm/Espesor: ±0.15mm
- Densidad: 1.2g/cm3
- Grado de humedad 8%-12%.
- Dureza: 79.2N/mm²(DIN EN 1534)
- Resistencia estática a la flexión: 110 N/mm² (DIN EN 408)
- Módulo de elasticidad: 12300 N/mm² (DIN EN 408)
- Coeficiente de expansión – longitud: 0.1%(DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de absorción de agua: 7.4%(DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de expansión – ancho: 0.6%(DIN EN 15534-1)
- Deformación: ≤ 6mm y cantidad inferior al 10%.
- Efecto banana: ≤ 1mm/m a lo largo de los paneles
- Nodos de bambú: Los nodos están separados su ancho ≤ 10 mm.
- Diferencia de altura: ≤0.5mm
- Resistencia a las termitas: DC D(EN117)
- Durabilidad biológica: DC 1(EN 350:2016)
- Emisión de formaldehído: E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)

PERFIL



Doble hembra



Ship-lap

ALMACENAMIENTO

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).