

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La tarima DassoCTECH es sólida y de alta densidad, fabricada a partir de fibras de bambú comprimidas. Mediante un proceso patentado de tratamiento llamado Ceramix®, se convierte en uno de los materiales más fuertes, duros y duraderos del mercado, ideal para crear el espacio perfecto para el entretenimiento y la relajación al aire libre.

Una característica única de DassoCTECH® es el machihembrado en la cabeza, que solo puede lograrse con materiales muy estables. Esto permite conectar un número ilimitado de tablas en su longitud. La forma simétrica especial de los lados ofrece la posibilidad de elegir entre una superficie ranurada o plana, y permite una rápida instalación con clips de acero inoxidable. Al igual que cualquier especie de madera dura tropical sin tratar, DassoCTECH® adquirirá un tono mas claro con el tiempo cuando se exponga a las condiciones exteriores creando un aspecto muy natural.



ESPECIFICACIÓN

Dimensiones (mm)	Referencia	Superficie	Acabado	Reversible
1850x137x18	ED18-SG2-5TG-USV	Lisa	Crudo	Sí
1850x137x18	ED18-SG2-5TG-PSV-SCO	Lisa	Sahara	Sí
1850x137x18	ED18-SG2-5TG-PSR	Lisa&Ranurada U	Aceite WOCA	Sí
1850x137x18	ED18-SUG2-5TG-PSS	Lisa		NO
1850x137x20	ED20-SG2-5TG-PSV	Lisa&Ranurada V		Sí
1850x137x20	ED20-SG1-5TG-PSR	Lisa&Ranurada U		Sí
1850x155x20	ED20-MG2-5TG-PSR	Lisa&Ranurada U		Sí
1860x155x20	ED20-MG2-PSV	Lisa&Ranurada V		Sí
1850x178x20	ED20-WG2-5TG-PSR	Lisa&Ranurada U		Sí
1860x178x20	ED20-WG2-PSV	Lisa&Ranurada V		Sí

*Disponibles acabados especiales o en crudo

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

- Tolerancias: Longitud: ±0.5 mm/Ancho: ±0.2 mm/Espesor: ±0.15mm
- Densidad: 1.100-1.300 Kg/m3
- Grado de humedad: 8%-12%
- Dureza: 79.2N/mm² (DIN EN 1534)
- Resistencia al deslizamiento: Clase 3 (UNE-EN 16165:2022, CTE).
- Resistencia al deslizamiento (plano): 19°-B (DIN 51097)
- Resistencia al deslizamiento (ranurado): 22°-C (DIN 51097)
- Reacción al fuego: Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)
- Resistencia estática a la flexión: 110N/mm² (DIN EN 408)
- Módulo de elasticidad: 12300N/mm² (DIN EN 408)
- Coeficiente de expansión – longitud: 0.1% (DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de expansión – ancho: 0.6% (DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de expansión – grueso: 4% (DIN EN 15534-1)
- Deformación: ≤ 6mm y cantidad inferior al 10%
- Efecto banana: ≤ 1mm/m a lo largo de los paneles
- Nudos de bambú: Los nudos están separados - su ancho ≤ 10 mm.
- Diferencia de altura: ≤ 0.5mm
- Resistencia a las termitas: DC D (EN117)
- Durabilidad biológica: DC 1 (EN 350:2016)
- Emisión de formaldehído: E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)
- Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / ENT/TS 15083-2)
- Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
- Declaración Ambiental de Producto - EPD (ISO 14025 y EN 15804)
- FSC®: Producto certificado FSC® bajo pedido.
- Contribución LEED BD+C - v4: MRc1, MRc2, MRc3 (FSC®), MRc4, SS 7, créditos de innovación.
- Garantía: 25 años

SUPERFICIE



Superficie lisa



Ranurado en V



Ranurado en U

ALMACENAMIENTO

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).