

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La tarima DassoCTECH® Max es sólida y de alta densidad, fabricada a partir de fibras de bambú comprimidas. Mediante un proceso patentado de tratamiento llamado Ceramix®, se convierte en uno de los materiales más fuertes, duros y duraderos del mercado, ideal para crear el espacio perfecto para el entretenimiento y la relajación al aire libre.

La gama dassoCTECH® MAX se distingue por dos características únicas: una longitud excepcional de 3 metros y un perfil machihembrado en la cabeza de la lama. Este último solo puede fabricarse con materiales muy estables y permite conectar un número ilimitado de lamas en longitud, adecuada para usos al aire libre, pasarelas costeras, terrazas, piscinas y otros lugares comerciales o residencias.

La forma simétrica especial de los lados ofrece la posibilidad de elegir entre una superficie ranurada o lisa, y permite una rápida instalación con clips de acero inoxidable.

Diseñado para soportar todas las condiciones exteriores, el color de CTECH® MAX 3.0 evolucionará de forma natural con el tiempo, como todas las especies de madera naturales



ESPECIFICACIÓN

Dimensiones (mm)	Referencia	Superficie	Acabado	Reversible
3040x137x20	ED20-SG2-5TG-USV-L3	Lisa&Ranura V	Crudo	Sí
3040x155x20	ED20-MG2-5TG-PSV-L3	Lisa&Ranura V	Aceite WOCA	
3040x137x30	ED30-SG2-5TG-USV-L3	Lisa&Ranura V	Crudo	
3040x155x30	ED30-MG2-5TG-PSV-L3	Lisa&Ranura V	Aceite WOCA	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

- Tolerancias: Longitud: ±0.5 mm/Ancho: ±0.2 mm/Espesor: ±0.15mm
- Densidad: 1.2 g/cm3
- Grado de humedad: 8%-12%
- Dureza: 79.2N/mm² (DIN EN 1534)
- Resistencia al deslizamiento (plano): 19°-B (DIN 51097)
- Resistencia al deslizamiento (ranurado): 22°-C (DIN 51097)
- Reacción al fuego: Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)
- Resistencia estática a la flexión: 110N/mm² (DIN EN 408)
- Módulo de elasticidad: 12300N/mm² (DIN EN 408)
- Coeficiente de expansión – longitud: 0.1% (DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de expansión – ancho: 0.6% (DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de absorción de agua: 7.4% (DIN EN 15534-1)
- Deformación: ≤ 6mm y cantidad inferior al 10%
- Efecto banana: ≤ 1mm/m a lo largo de los paneles
- Nudos de bambú: Los nudos están separados - su ancho ≤ 10 mm.
- Diferencia de altura: ≤ 0.5mm
- Resistencia a las termitas: DC D (EN117)
- Durabilidad biológica: DC 1 (EN 350:2016)
- Emisión de formaldehído: E1 (<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)
- Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / EN 15083-2)
- Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
- CO2 neutro: informe EPD/LCA
- Declaración Ambiental de Producto - EPD (ISO 14025 y EN 15804)
- FSC®: Producto certificado FSC® bajo pedido.
- Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4
- Garantía: 25 años

SUPERFICIE



Superficie lisa



Ranurado en V

ALMACENAMIENTO

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).