

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La tarima DassoXTR es maciza y de alta densidad. Está fabricada a partir de fibras de bambú comprimidas mediante un proceso de tratamiento térmico especial y patentado. Esto la convierte en uno de los materiales más resistentes, duros y duraderos del mercado, ideal para crear un espacio perfecto para el ocio y la relajación al aire libre.

El mecanismo de pivote único del clip Shark patentado funciona exclusivamente con una tabla especialmente diseñada con ranura asimétrica. Esta combinación precisa permite un desmontaje y reinstalación sencillos, garantizando al mismo tiempo un agarre fuerte y seguro.

Al igual que cualquier especie de madera dura tropical sin tratar, DassoXTR adquirirá un tono grisáceo con el tiempo cuando se exponga a las condiciones exteriores creando un aspecto muy natural.



ESPECIFICACIÓN

Dimensiones (mm)	Referencia	Superficie	Acabado	Reversible
1860x137x18	XD18-SXP-3.0-PSS	Lisa	Aceite	No

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

- Tolerancias: longitud: $\pm 0,5\text{mm}$ /ancho: $\pm 0,2\text{mm}$ /espesor: $\pm 0,15\text{mm}$
- Densidad 1.150Kg/m³
- Grado de humedad: 10-14%
- Dureza: 106,8N/mm² (DIN EN 1534)
- Resistencia al deslizamiento: Clase 3 (UNE-EN 16165:2022, Anexo C + Anexo Nacional A (Código Técnico de Edificación).
- Superficie lisa 23° - B(DIN 51097)
- Superficie ranurada 25° - C(DIN 51097).
- Reacción al Fuego: Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)
- Resistencia estática a la flexión: 87N/mm²(DIN EN 408)
- Módulo de elasticidad: 18400N/mm² (DIN EN 408)
- Coeficiente de expansión longitudinal: 0.1% (DIN EN 15534-1).
- Coeficiente de expansión al ancho: 0.6% (DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de expansión grueso: 4.6% (DIN EN 15534-1)
- Deformación: $\leq 6\text{mm}$ y cantidad inferior al 10%.
- Efecto banana: $\leq 1\text{mm/m}$ a lo largo de los paneles
- Nodos de bambú: Los nodos están separados su ancho $\leq 10\text{mm}$.
- Diferencia de altura: $\leq 0.5\text{mm}$
- Resistencia a las termitas: DC M (EN117)
- Durabilidad biológica: DC 1 (EN 350:2016)
- Emisión de formaldehído: E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)
- Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / ENT/TS 15083-2)
- Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
- Declaración Ambiental de Producto - EPD (ISO 14025 y EN 15804)
- FSC®: Producto certificado FSC® bajo pedido.
- Contribución LEED BD+C - v4: MRc1, MRc2, MRc3 (FSC®), MRc4, EQ, créditos de innovación.
- Garantía: 25 años



Superficie lisa



Perfil Shark



Clip Shark

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SHARK

Sistema de instalación patentado por Exterpark

- 100% accesible
- Perfil invisible
- Instalación con o sin tornillos.
- Compatible con todo tipo de proyectos residenciales y comerciales de alto tránsito.



ALMACENAMIENTO

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).