

- STOCKAGE**
- L'entrepôt doit être bien ventilé
 - Laissez les produits dans leur emballage d'origine lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
 - Stockez le produit à l'horizontale sur le sol avec des semelles de palette sur chaque palette. La hauteur maximale des palettes empilées ne doit pas dépasser 4,5 mètres.
 - L'écart entre les cales ne doit pas dépasser 600 mm, avec une distance de début et de fin de la cale depuis le bord de la palette ne dépassant pas 200 mm.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le soffite dassoXTR® est fabriquée à partir de fibres de bambou compressées et bénéficie d'un double traitement breveté combinant thermo-chauffage et densification.

Ultra stable, dure et durable, elle se distingue par sa teinte chocolat obtenu grâce au thermo-traitement.

Adapté pour résister à toutes les conditions extérieures, la couleur du XTR® évoluera naturellement avec le temps comme toutes les essences naturelles



SPÉCIFICATION

Dimensions (mm)	Référence	Surface	Finition	T&G
1850*100*12mm	XSO12-100-5TG-PSS	Lisse	Woca	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tolérances: Longueur: ±0.5 mm/largeur: ±0.15 mm/Epaisseur: ±0.15mm /R&L :0.1 mm
- Densité: 1150 kg/m3
- Humidité: 8%-12%
- Dureté brinell: 106,8 N/mm² (DIN EN 1534)
- Résistance à la flexion statique: 87N/mm²(DIN EN 408)
- Module d'élasticité: 18400 N/mm² (DIN EN 408)
- Taux de gonflement - retrait – épaisseur: ≤ 4.6% (DIN EN 15534-1)
- Taux de gonflement - retrait – largeur: 0.6% (DIN EN 15534-1)
- Taux d'absorption d'eau: 4.2% (DIN EN 15534-1)
- Courture sur la longueur: ≤ 1mm par mètre sur la longueur
- Déformation ≤ 6mm
- Résistance aux termites: DC M (EN117)
- Durabilité biologique: Classe 1 (EN 350:2016)
- Emission – pour application interieur: E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)
- Classe d'usage: Classe 4 (EN 335)
- CO2 neutre: EPD ICA – (ISO 14025 y EN 15804)
- Déclaration Environnementale du produit- EPD (ISO 14025 y EN 15804)
- FSC®: Produit disponible FSC® sur demande.
- Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4
- Garantie: 25 ans

Effet

