

DESCRIPTION DU PRODUIT

dassoCTECH® est un tasseau à haute densité, fabriquée à partir de fibres de bambou compressées. Son double traitement de densification via pressage et imprégnation CeramiX® en fait l'un des matériaux les plus résistants, les plus durs et les plus durables du marché. Sa longueur, parfaitement adaptée à la majorité des configurations de terrasse, facilite l'installation, réduit les interruptions et assure une esthétique fluide et supérieure. CTECH® Plus évoluera naturellement avec le temps comme toutes les essences naturelles.



SPÉCIFICATION

Dimensions (mm)	Référence	Surface	Finition
1860*65/100*30	EF30-65/100-6FT-PSS	Lisse	WOCA
3050*65/100/137/155*20	ELF20-65/100/137/155-PSS	Lisse	WOCA
3050*65/100/137/155*30	ELF30-65/100/137/155-PSS	Lisse	WOCA
1860*205/307*20	EL20-205/307-6FT-PAC	Lisse	WOCA
1860*152/307*40	EL40-152/307-6FT-PAC	Lisse	WOCA

*Les références comportent à fin soit un V pour le peigne fin soit un R pour le peigne large.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tolérances: Longueur: ±0.5 mm/largeur: ±0.15 mm/Épaisseur: ±0.15mm
- Densité: 1.1-1.3g/cm3
- Humidité: 8%-12%
- Dureté brinell: 79.2N/mm² (DIN EN 1534)
- Résistance à la Rupture en Flexion: 110N/mm² (DIN EN 408)
- Module d'élasticité: 12300N/mm² (DIN EN 408)
- Classement de réaction au feu : B-s1,d0 conformément à la norme EN 13501-1*
- Taux de gonflement - retrait – largeur: 0.6% (DIN EN 15534-1)
- Déformation : ≤6mm
- Courbure sur la longueur: ≤ 1mm par mètre sur la longueur
- Résistance aux termites: DC D (EN117)
- Durabilité biologique: DC 1 (EN 350:2016)
- Emission – pour application intérieur: E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)
- Classe d'usage: Classe 4 (EN 335)
- CO2 neutre: EPD LCA – (ISO 14025 y EN 15804)
- Déclaration Environnementale du produit- EPD (ISO 14025 y EN 15804)
- FSC®: Produit disponible FSC® sur demande.
- Conforme aux normes sanitaires Européennes REACH (SVHC ≤ 0,1% - FITR)
- Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4
- Garantie: 25 ans

*Classement Bs1d0 obtenu sur complexe testé en configuration bardage ventilé à joints ouverts en épaisseur 12 mm sur ossature aluminium, ainsi qu'en version 18 mm d'épaisseur sur tasseaux épiciéa

SURFACE



STOCKAGE

- L'entrepôt doit être bien ventilé.
- Ne stockez pas le produit dans un entrepôt infesté de nuisibles ou inapproprié.
- Laissez les produits dans leur emballage d'origine lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Stockez le produit à l'horizontale sur le sol avec des semelles de palette sur chaque palette. La hauteur maximale des palettes empilées ne doit pas dépasser 4,5 mètres.
- L'écart entre les cales ne doit pas dépasser 600 mm, avec une distance de début et de fin de la cale depuis le bord de la palette ne dépassant pas 200 mm.