

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El revestimiento DassoXTR es macizo y de alta densidad. Está fabricado a partir de fibras de bambú comprimidas mediante un proceso de tratamiento térmico especial y patentado. Esto la convierte en uno de los materiales más resistentes, duros y duraderos del mercado, ideal para crear un espacio perfecto para el ocio y la relajación al aire libre. El revestimiento está disponible en 2 formas: 100 mm y 137 mm de ancho, que se instala con clips de acero. Al igual que cualquier especie de madera dura tropical sin tratar, DassoXTR adquirirá un tono grisáceo con el tiempo cuando se exponga a las condiciones exteriores creando un aspecto muy natural.



ESPECIFICACIÓN

Dimensiones (mm)	Referencia	Superficie	Acabado	Perfil
1860x100x12	XS12-100G2-PSS	Lisa	Aceite	Doble hembra
1850x137x18	XS18-SSL-5TG-PSS			Ship-lap
1829x137x18	XS18-SSL-5TG-PSS-L0			Ship-lap
1829x178x18	XS18-WSL-5TG-PSS-L0			Ship-lap

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

- Tolerancias Longitud: ± 0.5 mm/Ancho: ± 0.15 mm/Espesor: ± 0.15 mm
- Densidad: 1.15 g/cm³
- Grado de humedad: 10%-14%
- Dureza: 106.8N/mm² (DIN EN 1534)
- Resistencia estática a la flexión: 87 N/mm² (DIN EN 408)
- Módulo de elasticidad: 18400 N/mm² (DIN EN 408)
- Coeficiente de expansión – longitud: 0.1% (DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de expansión – ancho: 0.6% (DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de absorción de agua: 4.2% (DIN EN 15534-1)
- Deformación: ≤ 6 mm y cantidad inferior al 10%.
- Efecto banana: ≤ 1 mm/m a lo largo de los paneles
- Nodos de bambú: Los nodos están separados su ancho ≤ 10 mm.
- Diferencia de altura: ≤ 0.5 mm
- Resistencia a las termitas: DC M (EN117)
- Durabilidad biológica: DC 1 (EN 350:2016)
- Emisión de formaldehído: E1(<0.1 mg/L) (GB/T17657-2013)
- Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / EN 15083-2)
- Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
- CO2 neutro: informe EPD/LCA
- Declaración Ambiental de Producto - EPD (ISO 14025 y EN 15804)
- FSC®: Producto certificado FSC® bajo pedido.
- Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2, SS 7 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3, IEQ 4.4
- Garantía: 25 años

PERFIL



Doble hembra



Ship-lap

ALMACENAMIENTO

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).