

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

 dassoXTR Tarima de exterior

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La tarima DassoXTR es maciza y de alta densidad. Está fabricada a partir de fibras de bambú comprimidas mediante un proceso de tratamiento térmico especial y patentado. Esto la convierte en uno de los materiales más resistentes, duros y duraderos del mercado, ideal para crear un espacio perfecto para el ocio y la relajación al aire libre.

Una característica única de DassoXTR es el machihembrado en la cabeza, que solo puede lograrse con materiales muy estables. Esto permite conectar un número ilimitado de tablas en su longitud. La forma simétrica especial de los lados ofrece la posibilidad de elegir entre una superficie ranurada o plana, y permite una rápida instalación con clips de acero inoxidable. Al igual que cualquier especie de madera dura tropical sin tratar, DassoXTR adquirirá un tono grisáceo con el tiempo cuando se exponga a las condiciones exteriores creando un aspecto muy natural.



ESPECIFICACIÓN


Dimensiones (mm)	Referencia	Superficie	Acabado	Reversible
1850x137x18	XD18-SG2-5TG-PSR	Lisa&Ranura en U	Aceite	Reversible
	XD18-SG2-5TG-PSV	Lisa&Ranura en V		Reversible
	XD18-SG2-5TG-PSS	Lisa		No reversible
	XD18-SG2-5TG-USS-ECO	Lisa	Crudo	No reversible
1850x137x20	XD20-SG2-5TG-PSR	Lisa&Ranura en U	Aceite	Reversible
	XD20-SG2-5TG-PSV	Lisa&Ranura en V		Reversible
	XD20-SG1-5TG-PSR	Lisa&Ranura en U		Lama de inicio reversible
1850x155x20	XD20-MG2-5TG-PSR	Lisa&Ranura en U		Reversible
	XD20-MG2-5TG-PSV	Lisa&Ranura en V		Reversible
1850x178x20	XD20-WG2-5TG-PSR	Lisa&Ranura en U		Reversible
	XD20-WG2-5TG-PSV	Lisa&Ranura en V		Reversible

*Disponible en crudo bajo pedido

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

- Tolerancias: longitud: ±0,5mm/ancho: ±0,2mm/espesor: ±0,15mm
 - Densidad 1.150Kg/m3
 - Grado de humedad: 10-14%
 - Dureza: 106,8N/mm2 (DIN EN 1534)
 - Resistencia al deslizamiento: Clase 3 (UNE-EN 16165:2022, (Código Técnico de Edificación).
 - Superficie lisa 23°- B(DIN 51097)
 - Superficie ranurada 25°- C(DIN 51097).
 - Reacción al Fuego: Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)
 - Resistencia estática a la flexión: 87N/mm²(DIN EN 408)
 - Módulo de elasticidad: 18400N/mm² (DIN EN 408)
 - Coeficiente de expansión longitudinal: 0.1% (DIN EN 15534-1).
 - Coeficiente de expansión al ancho: 0.6% (DIN EN 15534-1)
 - Coeficiente de expansión grueso: 4.6% (DIN EN 15534-1)
 - Deformación: ≤ 6mm y cantidad inferior al 10%.
 - Efecto banana: ≤ 1mm/m a lo largo de los paneles
 - Nodos de bambú: Los nodos están separados su ancho ≤ 10 mm.
 - Diferencia de altura: ≤ 0.5mm
 - Resistencia a las termitas: DC M (EN117)
 - Durabilidad biológica: DC 1 (EN 350:2016)
 - Emisión de formaldehído: E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)
 - Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / ENT/TS 15083-2)
 - Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
 - Declaración Ambiental de Producto - EPD (ISO 14025 y EN 15804)
 - FSC®: Producto certificado FSC® bajo pedido.
 - Contribución LEED BD+C - v4: MRc1, MRc2, MRc3 (FSC®), MRc4, EQ, créditos de innovación.
- Garantía: 25 años

SUPERFICIE



Superficie lisa



Superficie ranurada en V



Superficie ranurada en U

ALMACENAMIENTO

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).