

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O revestimento DassoCTECH® é fabricado a partir de fibras de bambu comprimidas, o que lhe confere uma elevada densidade. Graças ao tratamento CeramiX® da Dasso®, destaca-se como um dos materiais mais resistentes, duros e duráveis do mercado. Além disso, a sua classificação de reação ao fogo B-s1-d0 torna-o uma solução ideal para os requisitos mais exigentes da arquitetura comercial.

As régua possuem perfilagem longitudinal para uma instalação simples através de clips de aço e estão equipadas com sistema macho e fêmea nas extremidades, permitindo um encaixe preciso. Concebido para resistir a todas as condições exteriores, a cor do CTECH® evoluirá naturalmente ao longo do tempo, de forma semelhante às madeiras tropicais.



ESPECIFICAÇÕES

Dimensões (mm)	Referência	Superfície	Acabamento	Perfil
1860x100x12	ES12-100G2-PSS	Lisa	Óleo WOCA	Dupla fêmea
1850x137x18	ES18-SSL-5TG-PSS			Ship-lap
1829x178x18	ES18-WSL-5TG-PSS-LO			Ship-lap

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

- Tolerâncias Comprimento: ±0.5 mm/Largura: ±0.15 mm/Espessura: ±0.15mm
- Densidade: 1.2g/cm3
- Nivel de humidade: 8%-12%.
- Dureza: 79.2N/mm²(DIN EN 1534)
- Resistência estática à flexão: 110 N/mm² (DIN EN 408)
- Módulo de elasticidade: 12300 N/mm² (DIN EN 408)
- Coeficiente de expansão longitudinal: 0,1% (DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de absorção de água: 7.4%(DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de expansão transversal: 0.6%(DIN EN 15534-1)
- Deformação: ≤ 6mm e incidência inferior a 10%.
- Efeito banana: ≤ 1mm/m ao longo dos painéis
- Nós de bambu: espaçamento entre nós com largura ≤ 10 mm.
- Diferença de altura: ≤0.5mm
- Resistência às térmitas: DC D(EN117)
- Durabilidade biológica: DC 1(EN 350:2016)
- Emissão de formaldeído: E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)

PERFIL



Dupla Fêmea



Ship-lap

ARMAZENAMENTO

- O armazém deve ser bem ventilado, com uma humidade relativa entre 45% e 75% e temperaturas compreendidas entre 10 °C e 40 °C.
- Não armazenar o produto em armazéns infestados por pragas ou inadequados para o efeito.
- Manter os produtos na embalagem original quando não estiverem a ser utilizados. Cobrir os volumes tanto por cima como por baixo para evitar a influência das condições climáticas e de outros riscos ambientais.
- Armazenar horizontalmente, utilizando apoios em cada paleta. A paleta inferior deve assentar sobre uma base plana, recorrendo a espaçadores ou a outras paletes. A altura máxima de empilhamento é de 4,5 m.
- A distância entre espaçadores não deverá exceder 600 mm e a distância entre o primeiro ou último espaçador e a extremidade da embalagem não deverá ser superior a 200 mm. O número mínimo de espaçadores é três..