

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La tarima DassoCTECH es sólida y de alta densidad, fabricada a partir de fibras de bambú comprimidas. Mediante un proceso patentado de tratamiento llamado Ceramix®, se convierte en uno de los materiales más fuertes, duros y duraderos del mercado, ideal para crear el espacio perfecto para el entretenimiento y la relajación al aire libre.

El mecanismo de pivote único del clip Shark patentado funciona exclusivamente con una tabla especialmente diseñada con ranura asimétrica. Esta combinación precisa permite un desmontaje y reinstalación sencillos, garantizando al mismo tiempo un agarre fuerte y seguro.

Al igual que cualquier especie de madera dura tropical sin tratar, DassoCTECH® adquirirá un tono mas claro con el tiempo cuando se exponga a las condiciones exteriores creando un aspecto muy natural.



ESPECIFICACIÓN

Dimensiones (mm)	Referencia	Superficie	Acabado	Reversible
1860x137x18	ED18-SXP-3.0-USS	Lisa	Crudo	NO
1860x137x18	ED18-SXP-3.0-PSS	Lisa	Aceite WOCA	
1860x137x18	ED18-SXP-3.0-PSS-SCO	Lisa	Aceite WOCA Sahara	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

- Tolerancias: Longitud: ±0.5 mm/Ancho: ±0.2 mm/Espesor: ±0.15mm
- Densidad: 1.100-1.300 Kg/m3
- Grado de humedad: 8%-12%
- Dureza: 79.2N/mm² (DIN EN 1534)
- Resistencia al deslizamiento: Clase 3 (UNE-EN 16165:2022, CTE).
- Resistencia al deslizamiento (plano): 19°-B (DIN 51097)
- Resistencia al deslizamiento (ranurado): 22°-C (DIN 51097)
- Reacción al fuego: Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)
- Resistencia estática a la flexión: 110N/mm² (DIN EN 408)
- Módulo de elasticidad: 12300N/mm² (DIN EN 408)
- Coeficiente de expansión – longitud: 0.1% (DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de expansión – ancho: 0.6% (DIN EN 15534-1)
- Coeficiente de expansión - grueso: 4% (DIN EN 15534-1)
- Deformación: ≤ 6mm y cantidad inferior al 10%
- Efecto banana: ≤ 1mm/m a lo largo de los paneles
- Nudos de bambú: Los nudos están separados - su ancho ≤ 10 mm.
- Diferencia de altura: ≤ 0.5mm
- Resistencia a las termitas: DC D (EN117)
- Durabilidad biológica: DC 1 (EN 350:2016)
- Emisión de formaldehído: E1(<0.1mg/L) (GB/T17657-2013)
- Durabilidad: Clase 1 (EN 350 / ENT/TS 15083-2)
- Clase de uso: Clase 4 (EN 335)
- Declaración Ambiental de Producto - EPD (ISO 14025 y EN 15804)
- FSC®: Producto certificado FSC® bajo pedido.
- Contribución LEED BD+C - v4: MRC1, MRC2, MRC3 (FSC®), MRC4, SS 7, créditos de innovación.
- Garantía: 25 años

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SHARK


Sistema de instalación patentado por Exterpark

- 100% accesible
- Perfil invisible
- Instalación con o sin tornillos.
- Compatible con todo tipo de proyectos residenciales y comerciales de alto tránsito.

SUPERFICIE



Superficie lisa



Perfil Shark



Clip Shark



ALMACENAMIENTO

- El almacén debe estar bien ventilado, con una humedad relativa del 45% al 75% y temperaturas que oscilen entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F).
- No almacene el producto en almacenes infestados de plagas y/o inadecuados.
- Mantenga los productos en su presentación original cuando no los utilice. Cubra los paquetes tanto por encima como por debajo para evitar la influencia de fenómenos climáticos y otros riesgos ambientales.
- Almacene el producto de forma horizontal en el suelo, utilizando zapatas en cada palet. El palet inferior debe colocarse sobre una base plana, ya sea sobre separadores o sobre otros palets. La altura máxima permitida para apilar los paquetes es de 4,5 m.
- La diferencia entre los separadores no debe superar los 600 mm, y la distancia entre el separador inicial y final y el borde del fardo no debe ser superior a 200 mm (el número mínimo de separadores debe ser de 3).