



Instrucciones de Mantenimiento Revestimiento de fachada



El Bambú Fusionado (dassoXTR y dassoCTECH) son productos totalmente naturales, su apariencia difiere principalmente en el color. Cuando se exponen a la luz solar natural con el tiempo, la apariencia y el color pueden cambiar dependiendo de la cantidad de luz UV a la que se exponga el material. La exposición al agua y al envejecimiento térmico a largo plazo al aire libre provoca contracción en seco y expansión en húmedo del material. Las laminas originalmente tienen un color marrón a marrón oscuro en múltiples tonos, que se aclarará en varias semanas o meses. El color de las laminas, si no se realiza un mantenimiento regular, finalmente se envejecerá como cualquier madera expuesta al sol. Si se prefiere un color marrón, se debe realizar un mantenimiento con aceite penetrante para exteriores. Se pueden agregar tintes al aceite penetrante para lograr el color deseado del producto final.

Herramientas de Mantenimiento



Pistola de Agua a Alta Presión



Tanque de Agua



Cepillo de Limpieza
(altura ajustable)



Cepillo rodante con mango largo
(altura adjustable)



Aceite especial a base de agua para exteriores



Requisitos de Mantenimiento

- Elija 2-3 días soleados.
- Temperatura: 20~30°C; Humedad: ≤60-70%

Pasos: (Ejemplo: Productos de Aceite Exterior WOCA)

1. Moje la tarima de bambú fusionado dasso con abundante agua. Si es posible, use una manguera de jardín o una lanza de agua (presión de 4 kg) con una altura general de 80-90 cm por encima de la superficie del suelo.
2. Mezcle el Limpiador Exterior WOCA con agua en una proporción de 1:2 y aplíquelo. Espere 2 horas para diluir profundamente la mancha y facilitar la limpieza posterior. Si la tarima está extremadamente sucia, se puede utilizar el limpiador exterior sin diluir.
3. Limpie la tarima de bambú fusionado con un cepillo de limpieza de silicio (o un cepillo de nailon rígido regular). Frote la tarima de bambú empapada siguiendo el sentido de la veta del bambú hasta que el material esté limpio. Repita la limpieza si es necesario.
4. Enjuague cuidadosamente con agua.
5. Deje secar la tarima de bambú fusionado dasso durante aproximadamente 24 horas. El material debe estar completamente seco antes de aplicar el aceite.
6. Aplique el aceite solo en clima seco. Evite la luz solar directa y las altas temperaturas. Agite bien el aceite a base de agua antes de usarlo.
7. Aplique una capa fina y uniforme de aceite con un pincel o un Aplicador de Aceite WOCA, añadiendo 50-70g/m². El aceite tiene un color crema cuando está húmedo. Después de unos minutos, el material adquiere un aspecto aceitoso a medida que el agua se evapora. Si es necesario, limpie cualquier exceso de aceite con paños de algodón limpios después de no más de 5 minutos. Preste especial atención para eliminar el exceso de aceite de las juntas y las ranuras.
8. El aceite tarda de 24 a 48 horas en endurecerse por completo y estar listo para su uso, dependiendo de las condiciones climáticas y la temperatura exterior. El material no debe estar expuesto al agua durante este período. Preste atención al entorno circundante y recuerde a los peatones que no lo toquen hasta que esté completamente seco.

Notas

1. El bambú fusionado dasso (XTR y CTECH) está preacabado en fábrica con aceite a base de
www.dassogroup.com Xinhe, Linpu Town, Xiaoshan District, Hangzhou, China 0571-57163765



agua WOCA en todos los lados. Sugerimos aplicar un recubrimiento adicional después de la instalación, de 4 a 8 semanas después, cuando los poros estén más abiertos.

2. Se debe tener en cuenta que en superficies irregulares, los defectos (como grietas, arrugas, astillas, etc.) serán más evidentes. Se recomienda que los usuarios realicen un mantenimiento regular con aceite a base de agua, de 1 a 2 veces al año.
3. Si la superficie del revestimiento está agrietada, con un desgaste severo o está cerca de una piscina, se recomienda añadir un procedimiento de lijado para el mantenimiento. Cuando la tabla esté limpia y seca, púlela con una almohadilla de pulido con cinta de lija de grano 80# o una máquina de pulido. Después de limpiar el polvo con una aspiradora, aplique aceite natural a base de agua para exteriores WOCA, para obtener un mejor efecto.
4. Aparte de WOCA, los clientes pueden elegir la marca que prefieran según los recursos de los proveedores locales. En general, el aceite a base de agua que se utiliza en maderas naturales también se puede aplicar al bambú fusionado dasso. Consulte el manual del producto de la marca correspondiente para obtener instrucciones específicas de uso.
5. El aceite de mantenimiento para exteriores de WOCA está disponible en muchos colores.
6. Para evitar el riesgo de combustión espontánea, es necesario remojar el paño de limpieza manchado con aceite exterior, enjuagarlo y luego colocarlo en un recipiente cerrado.

