



Instrucción de mantenimiento



El Bambú Fusionado (dassoXTR y dassoCTECH) son productos totalmente naturales, su apariencia difiere principalmente en el color. Cuando se exponen a la luz solar natural con el tiempo, la apariencia y el color pueden cambiar dependiendo de la cantidad de luz UV a la que se exponga el material. La exposición al agua y al envejecimiento térmico a largo plazo al aire libre provoca contracción en seco y expansión en húmedo del material. La tarima de bambú también puede mostrar pequeñas grietas y arrugas similares a la tarima de madera. Las laminas originalmente tienen un color marrón a marrón oscuro en múltiples tonos, que se aclarará en varias semanas o meses. El color de las laminas, si no se realiza un mantenimiento regular, finalmente se envejecerá como cualquier madera expuesta al sol. Si se prefiere un color marrón, se debe realizar un mantenimiento con aceite penetrante para exteriores. Se pueden agregar tintes al aceite penetrante para lograr el color deseado del producto final.

Pasos: (Ejemplo: Productos de Aceite Exterior WOCA)

1. Moje la tarima de bambú fusionado dasso con abundante agua. Si es posible, use una manguera de jardín o una lanza de agua (presión de 4 kg) con una altura general de 80-90 cm por encima de la superficie del suelo.
2. Mezcle el Limpiador Exterior WOCA con agua en una proporción de 1:2, aplíquelo en la superficie y déjelo actuar durante 20 minutos. Si la tarima está extremadamente sucia, se puede utilizar el limpiador exterior sin diluir.
3. Limpie la tarima de bambú fusionado con un cepillo de limpieza de silicio (o un cepillo de nailon rígido regular). Frote la tarima de bambú empapada siguiendo el sentido de la veta del bambú hasta que el material esté limpio. Repita la limpieza si es necesario.
4. Enjuague cuidadosamente con agua.
5. Deje secar la tarima de bambú fusionado dasso durante aproximadamente 24 horas. El material debe estar completamente seco antes de aplicar el aceite.
6. Aplique el aceite solo en clima seco. Evite la luz solar directa y las altas temperaturas. Agite bien el aceite a base de agua antes de usarlo.
7. Aplique una capa uniforme y delgada de aceite con un pincel o aplicador de aceite



WOCA, agregando 1 litro por cada 12-15 m². El aceite tiene un color crema cuando está mojado. Después de unos minutos, el material adquiere un aspecto aceitoso a medida que el agua se evapora. Si es necesario, limpie cualquier exceso de aceite con paños de algodón limpios después de no más de 5 minutos. Preste especial atención para eliminar el exceso de aceite de las juntas y las ranuras.

8. El aceite tarda entre 24 y 48 horas en endurecerse por completo y estar listo para su uso, dependiendo de las condiciones climáticas y la temperatura exterior. Durante este período, el material no debe estar expuesto al agua

Notas:

1. El bambú fusionado dasso (XTR y CTECH) está preacabado con aceite a base de agua WOCA en todas sus caras en fábrica. Por lo tanto, es difícil que la superficie de bambú absorba aceite exterior. Durante la producción, la cantidad de aceite aplicado es de 15 g/m². Durante el uso al aire libre, las células de bambú se abrirán gradualmente y absorberán el aceite exterior con mayor facilidad. Por lo tanto, se recomienda un mantenimiento de 4 a 8 semanas después de la instalación.
2. Se debe tener en cuenta que en superficies irregulares, los defectos (como grietas, arrugas, astillas, etc.) serán más evidentes. Se recomienda que los usuarios realicen un mantenimiento regular con aceite a base de agua, de 1 a 2 veces al año. Los clientes pueden ajustar la frecuencia de mantenimiento según las condiciones climáticas locales. Nota: En áreas con fuertes lluvias y altas temperaturas, se recomienda realizar el mantenimiento dos veces al año.
3. Recomendamos a los clientes utilizar aceite a base de agua para el mantenimiento posterior.
4. Si la superficie de la tarima presenta grietas, astillas graves o está cerca de una piscina, se recomienda realizar un procedimiento de lijado para el mantenimiento. Después de limpiar y secar las lamas, púlalo con una almohadilla de pulido con lija de grano 80# o con una máquina pulidora. Después de limpiar el polvo con una aspiradora, aplique aceite natural a base de agua para exteriores de WOCA, para



obtener un mejor efecto.

5. Aparte de WOCA, los clientes pueden elegir la marca que prefieran según los recursos de los proveedores locales. En general, el aceite a base de agua que se utiliza en maderas naturales también se puede aplicar al bambú fusionado dasso. Consulte el manual del producto de la marca correspondiente para obtener instrucciones específicas de uso.
6. El aceite de mantenimiento para exteriores de WOCA está disponible en muchos colores.
7. Para evitar el riesgo de combustión espontánea, es necesario remojar el paño de limpieza manchado con aceite exterior, enjuagarlo y luego colocarlo en un recipiente cerrado.

