

Fiche technique

Carrelets et tasseaux



Référence	Dimensions
XF30-65/100-6FT-PSS	1860*65/100*30mm
XL20-205-6FT-UAC	1860*205*20mm
XP20-625-6FT-UAC	1860*625*20mm
XP40-625-6FT-UAC	1860*625*40mm

Description du produit

Panneaux dassoXTR, de haute densité, est fabriqué à partir de fibres de bambou compressées grâce à un processus de traitement thermique spécial et breveté, ce qui en fait l'un des matériaux les plus solides, les plus durs et les plus durables du marché pour créer l'espace parfait pour les loisirs et la détente en plein air. Conçu pour résister à toutes les conditions extérieures, la couleur duXTR®évoluera naturellement avec le temps comme toutes les essences naturelles.

Spécifications techniques et tolérances du produit

Spécifications Propriétés	Longueur/mm	Largeur/mm	Épaisseur/mm
Tolérances	±0,5	±0,15	±0,15

Propriétés Physiques	Standard
Densité/Gravité Spécifique	1,15 g/cm ³
Taux d'humidité	10%-14%
Dureté	106,8N/mm ² (DIN EN 1534)
Résistance à la flexion	74,4N/mm ² (DIN EN 408)
Réaction au feu	Class Bs1d0 (EN13501)
Module d'élasticité	19100N/mm ² (DIN EN 408)
Taux de dilatation - épaisseur	4,6% (DIN EN 15534-1)
Taux de dilatation - largeur	0,6% (DIN EN 15534-1)
Taux d'absorption d'eau	4,2% (DIN EN 15534-1)

Déformation	≤ 6mm et la quantité est moins de 10%.
Effet Banane	≤ 1mm/m selon la longueur des panneaux
Nœuds de bambou	Les noeuds sont séparés, la largeur est ≤ 10 mm.
Différence de hauteur	≤ 0,5mm
Emballage et étiquette	Selon la conception graphique de l'emballage, vérifier l'étiquette

Propriétés Biologiques and Chimiques	Standard
Niveau de résistance aux termites	DC M(EN117)
Durabilité biologique	Classe 1 (EN 350:2016)
Classe d'usage	Classe 4 (EN 350 - EN335)

Stockage

- L'entrepôt doit être bien ventilé, avec une humidité relative de 45 à 75 % à des températures allant de +10 °C (50 °F) à +40 °C (104 °F).
- Ne pas entreposer le produit dans un entrepôt infesté d'organismes nuisibles et/ou inapproprié.
- Laissez les produits dans leur emballage d'origine lorsqu'ils ne sont pas utilisés, couvrez les paquets de haut en bas pour éviter l'influence des événements climatiques et autres dangers environnementaux.
- Stockez le produit à l'horizontale sur le sol avec des semelles de palette sur chaque palette. La palette du bas doit être placée sur une surface plane sur des patins ou des palettes. La hauteur maximale des paquets empilés ne doit pas dépasser 4,5 mètres.
- L'écart entre les cales ne doit pas dépasser 600 mm, avec une distance de début et de fin de la cale depuis le bord du paquet ne dépassant pas 200 mm