

Fiche technique dasso CTECH®Plus Lame de terrasse



Référence	Dimensions
ELD20-SG2-PSR/V	3050*137*20mm
ELD20-SG0-PSR	
ELD20-MG2-PSR/V	3050*155*20mm
ELD20-MBF-PSS	

Description du Produit

Le bambou extérieur dassoCTECH PLUS est fabriqué à partir de bambou renouvelable et respectueux de l'environnement. La mise en œuvre de la technologie brevetée CeramiX® garantit une excellente qualité, telle qu'une longue durabilité, un indice de résistance au feu élevé et une bonne stabilité. Ce qui en longueur de 3050mm est haut de gamme, il résiste aux temps variables ; il offre la possibilité de choisir entre une surface rainurée ou plate ; il convient aux paysages extérieurs, aux routes en planches, aux piscines et à d'autres lieux commerciaux ou résidences familiales.

Spécifications techniques et tolérances du produit

Spécifications Propriétés	Longueur/mm	Largeur/mm	Épaisseur/mm
Tolérances	±0,5	±0,2	±0,15

Propriétés Physiques	Standard
Densité	1,1-1,3 g/cm3
Taux d'humidité	8%-12%
Dureté	79,2N/mm²(DIN EN 1534)
Résistance au glissement (plat)	19°- B(DIN 51097)
Résistance au glissement (rainuré)	22°- B(DIN 51097)
Réaction au feu	Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)

Résistance à la flexion	73,8N/mm ² (DIN EN 408)
Module d'élasticité	16700N/mm ² (DIN EN 408)
Taux de dilatation - épaisseur	4% (DIN EN 15534-1)
Taux de dilatation - largeur	0,6% (DIN EN 15534-1)
Déformation	< 6mm et la quantité est inférieure à 10%.
Effet Banane	< 1mm/m selon la longueur des planches
Nœuds de bambou	Les nœuds sont séparés, la largeur est < 10 mm.
Différence de hauteur	<0,5mm
Emballage et étiquette	Selon la conception graphique de l'emballage, vérifier l'étiquette

Propriétés Biologiques and Chimiques	Standard
Niveau de résistance aux termites	DC D (EN117)
Durabilité biologique	Classe 1 (EN 350 :2016)
Classe d'usage	Classe 4 (EN 350 - EN335)

Stockage

- L'entrepôt doit être bien ventilé, avec une humidité relative de 45 à 75 % à des températures allant de +10 °C (50 °F) à +40 °C (104 °F).
- Ne pas entreposer le produit dans un entrepôt infesté d'organismes nuisibles et/ou inapproprié.
- Laissez les produits dans leur emballage d'origine lorsqu'ils ne sont pas utilisés, couvrez les paquets de haut en bas pour éviter l'influence des événements climatiques et autres dangers environnementaux.
- Stockez le produit à l'horizontale sur le sol avec des semelles de palette sur chaque palette. La palette du bas doit être placée sur une surface plane sur des patins ou des palettes. La hauteur maximale des paquets empilés ne doit pas dépasser 4,5 mètres.
- L'écart entre les cales ne doit pas dépasser 600 mm, avec une distance de début et de fin de la cale depuis le bord du paquet ne dépassant pas 200 mm.