

Fiche technique dassoCTECH® Carrelets et Tasseaux



Référence	Dimensions
EF30-65-6FT-PSS	1860*65*30mm
EF30-100-6FT-PSS	1860*100*30mm
ELF20-65/100/137/155-PSS	3050*65/100/137/155*20mm
ELF30-65/100/137/155-PSS	3050*65/100/137/155*30mm
EL20-205/307-6FT-PAC	1860*205/307*20mm
EL40-152/307-6FT-PAC	1860*152/307*40mm

Description du produit

Panneau dassoCTECH est un panneau solide et de haute densité, fabriqué à partir de fibres de bambou compressées avec un processus de traitement thermique spécial et breveté, ce qui en fait l'un des matériaux les plus solides, les plus durs et les plus durables sur le marché pour créer l'espace parfait pour les loisirs et la détente en plein air. Conçu pour résister à toutes les conditions extérieures, la couleur du CTECH® évoluera naturellement avec le temps comme toutes les essences naturelles.

Spécifications techniques et tolérances du produit

Spécifications Propriétés	Longueur/mm	Largeur/mm	Épaisseur/mm
Tolérances	±0,5	±0,15	±0,15

Propriétés Physiques	Standard
Densité	1,1-1,3 g/cm ³
Taux d'humidité	8%-12%
Dureté	79,2N/mm ² (DIN EN 1534)
Résistance à la flexion	73,8N/mm ² (DIN EN 408)
Module d'élasticité	16700N/mm ² (DIN EN 408)

Taux de dilatation - épaisseur	4% (DIN EN 15534-1)
Taux de dilatation - largeur	0,6% (DIN EN 15534-1)
Déformation	≤ 6mm et la quantité est inférieure à 10%.
Effet Banane	≤ 1mm/m selon la longueur des planches
Nœuds de bambou	Les nœuds sont séparés, la largeur est ≤ 10 mm.
Différence de hauteur	≤ 0,5mm
Emballage et étiquette	Selon la conception graphique de l'emballage, vérifier l'étiquette

Propriétés Biologiques and Chimiques	Standard
Niveau de résistance aux termites	DC D (EN117)
Durabilité biologique	Classe 1 (EN 350 :2016)
Classe d'usage	Classe 4 (EN 350 - EN335)

Stockage

- L'entrepôt doit être bien ventilé, avec une humidité relative de 45 à 75 % à des températures allant de +10 °C (50 °F) à +40 °C (104 °F).
- Ne pas entreposer le produit dans un entrepôt infesté d'organismes nuisibles et/ou inapproprié.
- Laissez les produits dans leur emballage d'origine lorsqu'ils ne sont pas utilisés, couvrez les paquets de haut en bas pour éviter l'influence des événements climatiques et autres dangers environnementaux.
- Stockez le produit à l'horizontale sur le sol avec des semelles de palette sur chaque palette. La palette du bas doit être placée sur une surface plane sur des patins ou des palettes. La hauteur maximale des paquets empilés ne doit pas dépasser 4,5 mètres.
- L'écart entre les cales ne doit pas dépasser 600 mm, avec une distance de début et de fin de la cale depuis le bord du paquet ne dépassant pas 200 mm.