



Fiche technique dassoXTR® Lame de terrasse



Référence	Dimensions
XD18-SG2-5TG-USR/V	1850*137*18mm
XD18-SUG2-5TG-USS	
XD20-SG2-5TG-USR/V	1850*137*20mm
XD20-SG1-5TG-USR	
XD20-MG2-5TG-USR/V	1850*155*20mm
XD20-WG2-5TG-USR/V	1850*178*20mm
XD20-XG2-5TG-USV	1850*208*20mm

Guide des références :





Description du produit

La lame de terrasse dassoXTR® est une planche de terrasse solide et à haute densité, fabriquée à partir de fibres de bambou compressées avec un procédé de traitement thermique spécial et de densification brevetée, ce qui en fait l'un des matériaux les plus résistants, les plus durs et les plus durables du marché.

La gamme dassoXTR® se caractérise par sa couleur chocolat, son traitement unique et breveté, ainsi qu'un profil rainuré et languette en tête de lame. Ce profil ne peut être obtenu qu'avec des matériaux très stables, permettant une connexion illimitée des planches en longueur.

Avec la flexibilité offerte par le choix entre une surface rainurée ou plate, créez une installation sur mesure pour votre espace extérieur.

Conçu pour résister à toutes les conditions extérieures, la couleur du XTR® évoluera naturellement avec le temps comme toutes les essences naturelles.

Spécifications techniques et tolérances du produit

Propriétés	Standard
Tolérances	Longueur : $\pm 0.5\text{mm}$ Largeur : $\pm 0.2\text{mm}$ Épaisseur : $\pm 0.15\text{mm}$ Rainuré / languette : $\pm 0.1\text{mm}$
Densité	1.15 g/cm ³
Taux d'humidité	10%-14%
Dureté	106.8N/mm ² (DIN EN 1534)
Résistance au glissement (plat)	23°- B(DIN 51097)
Résistance au glissement (rainuré)	25°- C(DIN 51097)
Réaction au feu	Bfl-s1 (DIN EN 13501-1:2010)
Résistance à la flexion	Valeur moyenne : 74.4N/mm ² (DIN EN 408)
Module d'élasticité	Valeur moyenne : 19100N/mm ² (DIN EN 408)
Taux de dilatation - épaisseur	5.1% (DIN EN 15534-1)
Taux de dilatation - largeur	0.6% (DIN EN 15534-1)
Déformation	$\leq 6\text{mm}$ et la quantité est moins de 10%.
Effet banane	$\leq 1\text{mm/m}$ selon la longueur des panneaux
Nœuds de bambou	Nœuds sont séparés, le largeur est $\leq 10\text{ mm}$.
Différence de hauteur	$\leq 0.5\text{mm}$
Emballage et étiquette	Selon la conception graphique de l'emballage, vérifier l'étiquette
Niveau de résistance aux termites	DC M (EN117)
Durabilité biologique	Classe 1 (EN 350:2016)
Classe d'usage	Classe 4 (EN 350 - EN335)



Stockage

- L'entrepôt doit être bien ventilé, avec une humidité relative de 45 à 75 % à des températures allant de +10 °C (50 °F) à +40 °C (104 °F).
- Ne pas entreposer le produit dans un entrepôt infesté d'organismes nuisibles et/ou inapproprié.
- Laissez les produits dans leur emballage d'origine lorsqu'ils ne sont pas utilisés, couvrez les paquets de haut en bas pour éviter l'influence des événements climatiques et autres dangers environnementaux.
- Stockez le produit à l'horizontale sur le sol avec des semelles de palette sur chaque palette. La palette du bas doit être placée sur une surface plane sur des patins ou des palettes. La hauteur maximale des paquets empilés ne doit pas dépasser 4,5 mètres.
- L'écart entre les cales ne doit pas dépasser 600 mm, avec une distance de début et de fin de la cale depuis le bord du paquet ne dépassant pas 200 mm (le nombre des cales ne doit pas être inférieur de 3)