

Fiche technique

Lame de terrasse UltraGrip



Référence	Dimensions
XDUG18-SG2-5TG-PSR	1850*137*18mm
XDUG20-SG2-5TG-PSR	1850*137*20mm

Product Description

La lame de terrasse UltraGrip en bambou dassoXTR est conçue pour la protection et la sécurité avec une technique spéciale qui offre une meilleure adhérence pour prévenir les glissades dans les espaces extérieurs. Elles sont fabriquées à partir de fibres de bambou compressées et ont subi notre processus de traitement thermique breveté, ce qui en fait les matériaux antidérapants les plus robustes, les plus durs et les plus durables. Avec un indice de glissance P4, les terrasses ULTRA GRIP sont idéales pour les zones sujettes aux chutes, comme le bord de la piscine, les endroits enneigés ou les régions tropicales qui connaissent de fortes précipitations. Elles garantissent la sécurité des familles, des entreprises et des particuliers qui peuvent ainsi profiter de leur espace extérieur pour se divertir et se détendre au maximum.

Spécifications techniques et tolérances du produit

Spécifications Propriétés	Longueur/mm	Largeur/mm	Épaisseur/mm	R&L profondeur/mm
Tolérances	±0,5	±0,2	±0,15	±0,1

Propriétés Physiques	Standard
Densité/Gravité Spécifique	1,15 g/cm3
Taux d'humidité	10%-14%
Dureté	106,8N/mm ² (DIN EN 1534)
Résistance au glissement	P4 (AS 4586)
Résistance à la flexion	74,4N/mm ² (DIN EN 408)
Module d'élasticité	19100N/mm ² (DIN EN 408)

Taux de dilatation - épaisseur	4,6% (DIN EN 15534-1)
Taux de dilatation - largeur	0,6% (DIN EN 15534-1)
Taux d'absorption d'eau	4,2% (DIN EN 15534-1)
Aspect	Résistance au glissement, Surface lisse utilisée comme le revêtement, Texture lisse. La couleur non finie est brune grisâtre, et devient brune foncée lorsqu'elle est enduite d'une huile perméable. La texture et la couleur naturelles peuvent varier car il s'agit d'un produit en fibres naturelles.
Déformation comme tuile	≤ 0,3 mm
Déformation	≤ 6mm et la quantité est moins de 10%.
Effet Banane	≤ 1mm/m selon la longueur des panneaux
Nœuds de bambou	Les nœuds sont séparés, la largeur est ≤ 10 mm.
Différence de hauteur	≤ 0,5mm
Éraflure	Peu
Emballage et étiquette	Selon la conception graphique de l'emballage, vérifier l'étiquette

Propriétés Biologiques and Chimiques	Standard
Niveau de résistance aux termites	DC M(EN117)
Durabilité biologique	Classe 1 (EN 350:2016)
Classe d'usage	Classe 4 (EN 350 - EN335)

Stockage

- L'entrepôt doit être bien ventilé, avec une humidité relative de 45 à 75 % à des températures allant de +10 °C (50 °F) à +40 °C (104 °F).
- Ne pas entreposer le produit dans un entrepôt infesté d'organismes nuisibles et/ou inapproprié.
- Laissez les produits dans leur emballage d'origine lorsqu'ils ne sont pas utilisés, couvrez les paquets de haut en bas pour éviter l'influence des événements climatiques et autres dangers environnementaux.
- Stockez le produit à l'horizontale sur le sol avec des semelles de palette sur chaque palette. La palette du bas doit être placée sur une surface plane sur des patins ou des palettes. La hauteur maximale des paquets empilés ne doit pas dépasser 4,5 mètres.
- L'écart entre les cales ne doit pas dépasser 600 mm, avec une distance de début et de fin de la cale depuis le bord du paquet ne dépassant pas 200 mm.